


## ANTIVIBRATOIRE SONIVIBRO SDP – Carton bitumineux autocollant



SONIVIBRO	Épaisseur	Poids
SDP 1,5	1,5 mm	1,6 kg/m <sup>2</sup>
SDP 2,0	2,0 mm	2,2 kg/m <sup>2</sup>
SDP 2,8	2,8 mm	3,0 kg/m <sup>2</sup>
S = autocollant		

**Description produit** Sonivibro SDP est un carton bitumineux autocollant pour la neutralisation des vibrations de tôles d'acier jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur.  
Sonivibro SDP a une couleur noire.

- Caractéristiques**
- Forte action antivibratoire.
  - Ignifuge selon la norme DIN 4102 B 2.
  - Facile à couper au moyen d'une lame ou d'un cutter et à découper avec des ciseaux.
  - Résiste à des températures allant de 0 à 60 °C, température maximale : 80 °C.
  - Neutralisation maximale des vibrations à des températures comprises entre 0 et 25 °C.

**Application** Industrie automobile, ascenseurs, encoffrements, conduits d'aération, portes de garage, construction de cabines, construction de machines, bardage.

**Pose** La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et de poussière.  
Adhérence renforcée par enduisage préalable de la surface avec de la colle de contact TEROKAL-2444.  
Pour une bonne adhérence, un tassement et un roulage minutieux sont nécessaires.  
Ne pas appliquer les panneaux autocollants à des températures inférieures à 15 °C.

**Dimensions** Panneaux de 1000 x 1000 mm.  
Pour les poids et épaisseurs, cf. tableau ci-dessus.  
Découpes sur mesure disponibles.

**Stockage** Durée de stockage maximale d'environ 12 mois à une température comprise entre 18 et 35 °C.

## FACTEUR DE PERTE

Matériau antivibratoire : SONIVIBRO SDP  
Surface : Tôle d'acier 1 mm  
Fréquence : 200 Hz  
Mesuré selon la norme : DIN 53440

