

ISOLATIE

BARYFLOOR - isolerend houten vloerpaneel



BARYFLOOR	Dikte	Gewicht
4 + 3,5 + 4	11,5 mm	12 kg/m ²
5 + 3,5 + 5	13,5 mm	13 kg/m ²
6 + 3,5 + 6	15,5 mm	14 kg/m ²
8 + 3,5 + 8	19,5 mm	16 kg/m ²
10 + 3,5 + 10	23,5 mm	18 kg/m ²
12 + 3,5 + 12	27,5 mm	20 kg/m ²
4 + 6 + 4	14 mm	18 kg/m ²
5 + 6 + 5	16 mm	19 kg/m ²
6 + 6 + 6	18 mm	20 kg/m ²
8 + 6 + 8	22 mm	22 kg/m ²
10 + 6 + 10	26 mm	24 kg/m ²
12 + 6 + 12	30 mm	26 kg/m ²

Productomschrijving Baryfloor is een sandwichpaneel opgebouwd uit:

- Meerlaags watervast verlijmd Multiplex Okumé, kwaliteit B/BB wbp verlijmd
 - BARYFOL geluidsisolerende kunststof mat met aan twee zijden jute rug van 8, resp. 14 kg/m²
 - Meerlaags watervast verlijmd Multiplex Okumé, kwaliteit B/BB wbp verlijmd.
- Zowel het Multiplex als de zware massamat kunnen desgewenst variëren in gewicht.

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolerende waarde, uitstekende fysische eigenschappen, gemakkelijk te zagen, snelle montage, pvc-vrij product
- Het Multiplex Okumé heeft de volgende gegevens:
 - Verlijming : exterieur kwaliteit
 - Densiteit : 400/500 kg/m³
 - Buigsterkte : 40 MPA
 - Treksterkte : 30 MPA
 - E-modulus : 4000 MPA
- Het eindproduct is een mooie vlakke plaat

Toepassing

Woningbouw
Theaterbouw
Kantoorbouw
Autobusbouw
Jachtbouw
Omkastingen

Verwerking

De verwerking van BARYFLOOR is te vergelijken met de verwerking van houten panelen; BARYFLOOR panelen zijn te zagen, te spijkeren, te schroeven en te verlijmen.

Afmetingen

Standaardpanelen van 2.500 x 1.250 mm
Andere afmetingen zijn leverbaar, ook gegroefd leverbaar + veren

GELUIDSISOLATIECURVE (R)

Isolatiemateriaal : BARYFLOOR

Gemeten volgens : DIN 52210

